

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DA-555 – добавляемый компонент к клею для мембранно-вакуумного прессования Delta Adhesives.

УПАКОВКА

Банка 1 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в оригинальном герметичном контейнере 6 месяцев от даты производства. Рекомендуемая температура хранения: 20 – 40°C. Защищайте от влаги, тепла и посторонних материалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавьте от 3 до 5% отвердителя в клей и тщательно перемешайте до однородной массы. Количество отвердителя DA-555 зависит от ожидаемых свойств полученной смеси. Время жизни в смешанном состоянии зависит от вида клея и количества отвердителя. Как правило, время жизни составляет 4 – 6 часов в канистре и 24 часа на заготовке. По истечению этого времени можно принимать в расчёт деактивацию 1% отвердителя в час.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	дифенилметандиизоцианат (смесь изомеров)
Цвет	от бесцветного до красноватого
Запах	слабый ароматический
Плотность	1,21 г/см ³
Вязкость	10 – 14 мПа·с
Дозирование	ок. 5%